

Yapıştırıcı Sprey -güçlü-



Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

11800500-39 Yapıştırıcı Sprey -güçlü- 500 ml

Üniversal kullanım

WEICON Yapıştırıcı Sprey üniversal olarak hafif malzemeleri kendilerine ve Diğerleri malzemelere yapıştırmak için kullanılabilir.

Yapıştırıcı Sprey kağıt, mukavva, karton, ahşap, ince kaplamalar, mantar, deri, tekstil ürünleri, keçe, yumuşak köpük, kauçuk ve plastik film (PVC ve polietilen dışında) gibi çeşitli malzemelerin yapışması için uygundur.

Özellikle sert köpüğün (ör; polistiren) yapışması için uygundur.

Teknik bilgiler

Temel	Sentetik kauçuk
İşleme sıcaklığı	+10 ile +30 °C arası
Buharlaştırma süresi	5 - 15 dk.
Çalışma süresi	30 dk.
Üretkenlik	4 m ²
Sıcaklık dayanımı	-20 ile +65 °C arası
Raf ömrü	12 Ay

İşleme

1. Kutuyu kullanmadan önce çalkalayınız ve ykl. 15-30 cm mesafeden temizlenmiş ve kuru yüzeyin üzerine tek taraflı püskürtünüz. Pürüzlü yüzeylerde çift taraflı uygulama gereklidir. 2. Yüzey özelliğine ve ısıya göre sürülen yapışkan tabakayı parmak ile dokunulduğunda lifler oluşmayana kadar (ykl. 10 dk.) havalandırınız. 3. Havalandırma süresinden sonra parçaları konumladırınız ve ağır basınç altında birleştiriniz.

Depolama

Basıncılı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it