

Alüminyum Sprey A-100 "aşınmaz"



Pas ve korozyon koruması Aşınmaya dirençli

WEICON Alüminyum Sprey A-100 aşınmaya dayanıklıdır, çevresel etkilerin yanı sıra pek çok seyreltilmiş asitlere ve alkalilere dayanıklıdır. <>%99.5 saflık oranına sahip alüminyum pigmentleri içerir.

Sprey, tüm metalik yüzeyler için yüksek kaliteli korozyon koruması sunar. Soğutma ve havalandırma teknolojisinde, ateşleme tesislerinde, boru hatları ve makine gövdeleri, fiberglas ve kaporta parçalarında, model yapımında, el sanatlarında, Oyuncak imalatı ve diğer birçok alanda kullanıma uygundur.

Teknik bilgiler

Renk tonu	alüminyum metalik, mat
Uygulama alanı	İç ve dış
Birleştirici maddesi	Akrilik reçine
Pigment	alüminyum pigmentleri
Pigment saflığı	yakl. 99,5% Al
Kuru filmde metal oranı yakl.	43 %
Özgül ağırlık	0,9 - 1,0 g/cm³
Tavsiye edilen primer	Çinko Sprey
İşleme sıcaklığı	+5 ile +35°C arası, optimum +18 ile +35 °C arası
1.5 çapraz kaplamadaki tüketim	120 ml/m²
1.5 çapraz kaplamadaki tabaka kalınlığı	25 -35 µm
Dokunabilecek şekilde kuruma	10 dk.
Tam sertleşmiş	4 -6 saat
Üzerinin boyanabilir olması	4-6 saat
Aşınma dirençli evet/hayır	aşınmaya dirençli
Çapraz kesim DIN 53151 / ISO 2409GT 0 ile GT 1 arası çapraz kesim karakteristikdeğeri	
Mandrel bükme testi DIN EN ISO 1519	kılcak çatlak yok
Üst kaplama	gerekli değildir

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özelliklerini sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Raf ömrü	24 Ay
Sıcaklık dayanımı	-50 ile +800 °C
ISSA-Kod	53.402.42
IMPA-Kod	450814

* + 350 ° C'den sonra aşınmaya dirençli değildir

Yüzey ön işleme

Yüzeyleri WEICON Yüzey Temizleyicisi ile kirden ve yağdan arındırın.

İşleme

Kullanmadan önce karıştırma topu net bir şekilde duyulabilecek kadar kutuyu çalkalayın. Oda sıcaklığında (yaklaşık 20 ° C) ve yüzeyden yaklaşık 25 cm'lik mesafeden çapraz hareketler yaparak eşit miktarda püskürtün. Yaklaşık 10 dakika sonra toz tutmayacak kadar kurur. Yaklaşık 4-6 saat sonra tamamen sertleşir.

Depolama

Başınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

11050400-39 Alüminyum Sprey A-100 "aşınmaz" 400 ml

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone +65 (0) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it