

Teknik Bilgi Formu

Değişirme tarihi:17.08.2020 - Sayfa1/1

Anti-Seize Montaj Macunu

**Korozyon, yapışma ve soğuk kaynaklamaya karşı güvenilir koruma**

WEICON Anti-Seize yüksek gerilimli parçalar için koruyucu, ayrııcı ve yağlayıcı olarak kullanılır. İdeal olarak uyumlu katı içerikler ve seçilmiş katı maddeler geniş yelpazede kullanım alanı sunar.

WEICON Anti-Seize korozyon, yapışma ve aşınma, tutmabırakma fenomeni, oksidasyon, aşındırma korozyonu ve elektrolitik tepkimelerden („soğuk kaynaklama“) korur.

WEICON Anti-Seize korozyon, yapışma ve aşınma, tutmabırakma fenomeni, oksidasyon, aşındırma korozyonu ve elektrolitik tepkimelerden („soğuk kaynaklama“) korur.

Teknik bilgiler

Temel yağ	Sentetik yağ karışımı
Renk	antrasit
O +20°C'de (+68°F) yoğunluk DIN 51759	1,16 g/cm ³
OFW cihazı sürtünme katsayısı	0,13
Sürtünme toplam katsayısı	0,14 µ
Sürtünme dışı katsayısı	0,13 µ
Ters sürtünme katsayısı	0,15 µ
VKA-Test (DIN 51350) mal yükü	4.200 N
VKA-Test (DIN 51350) kaynak yükü	4.400 N
VKA-Test (DIN 51350) Dairesel kapak değeri (1 Min/1000)	0,5 mm
İşlenmiş penetrasyon (DIN ISO 2137)	310 - 340 1/10 mm
Özel ısı transfer kapasitesi (20 ° C)	1,325 J/(g·K)
Isı iletkenliği (20 ° C)	0,355 mm ² /s
Isı iletkenliği (ISO 22007-4) (20 ° C)	0,546 W/m·K
Dielektrik dayanımı (DIN EN 60243-1) (20 ° C)	1,3 kV/mm
Sülfür içerik (DIN 514)	<0,1 %
Su dayanımı (DIN 5187)	0 - 90
Basınç (DIN 53281-83)	230 N/mm ²

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tuz sprey testi	> 170 saat
Spesifik dayanım	1,2 x 10 ¹⁵ Ohm/cm
Sıcaklık dayanımı	-180 ile 1.200 °C arası
ISSA-Kod	53.402.71/72/73/74/75/76/77/78/79/80
IMPA-Kod	450871/72/73/74/75/76/77

Yüzey ön işleme

Yüzeyleri kirden ve yağdan arındırın. Montaj macununu eşit şekilde dağıtın. AS yalnızca etkin maddeye özel uygulamalar için uygundur, saf yağlayıcılar ve greslerin yerini almaz.

İşleme**Press Paket ile işlem**

Orijinal kapağını çıkarınız. Akım miktarını kapağı kademesiz olarak çevirerek akış hızını min. İle maks. arasında belirleyin. Piston koluna basın ve işleyin. Kapak min. konuma getirildiğinde valf otomatik olarak kapanır ve ürün akışı durur.

Cıvatalarda iyi bir sızdırmazlık etkisi elde etmek için, Montaj Macununu vida köküne kadar uygulamak önemlidir. Ürün özelliklerini korumak için Montaj Macunu diğer yağlar veya gres ile karıştırmayın. WEICON Montaj Macunları yağlayıcılar ve greslerin yerini almaz.

Depolama

Kabı kapağı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Oksitleyici maddeler ile saklamayın. Kuru bir yerde oda ısısında depolayın. Orijinal ambalajında kapalı olarak 24 ay depolanabilir.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik veriler talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

26000001	Anti-Seize Montaj Macunu 10 g
26000003	Anti-Seize Montaj Macunu 30 g
26000085-39	Anti-Seize Montaj Macunu 85 g
26000012-39	Anti-Seize Montaj Macunu 120 g
26000200-39	Anti-Seize Montaj Macunu 200 ml
26000040-39	Anti-Seize Montaj Macunu 400 g
26000045-39	Anti-Seize Montaj Macunu 450 g
26000050-39	Anti-Seize Montaj Macunu 500 g
26000100-39	Anti-Seize Montaj Macunu 1,0 kg
26000180-39	Anti-Seize Montaj Macunu 1,8 kg
26000500-39	Anti-Seize Montaj Macunu 5,0 kg
26000910-39	Anti-Seize Montaj Macunu 10,0 kg
26000920-39	Anti-Seize Montaj Macunu 20,0 kg

Aksesuarlar:

10953001	İşleme spatulası,
10953003	İşleme spatulası,
13955072	Press pack Sırınğa,
26955007	null,

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it