

Bakır Macun Montaj Spreyi KPS 400



Depolama

Orijinal ambalajında sıkıca kapalı olarak saklayın. Direk güneş ışınlarından koruyun. Depolama sıcaklığı + 50 ° C'yi aşmamalıdır. Serin ve iyi havalandırılan bir yerde depolayın. Kuru saklayın.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

27200400-39 Bakır Macun Montaj Spreyi KPS 400 400 ml

Yüksek sıcaklıklı uygulamalardaki yüksek gerilimli parçalar için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı

WEICON Bakır Macun Montaj Spreyi yüksek sıcaklık dayanımı, korozyon dayanımı ve güce sahip bir koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcıdır. Sülfür, kurşun ya da nikel içermez.

Teknik bilgiler

Temel yağ	Mineralyağı
Renk	bakır
Kıvam tespiti (DIN 51818)	NLGI-Sınıf 1
Kıvamlaştırıcı	Alüminyum karışımı sabun
Yoğunluk	1,1 g/cm ³
Katı yağ	bakır / grafit
(DIN 940'a göre) katsayısı	0,11 - 0,13
Sürtünme toplam katsayısı	0,12 µ
Sürtünme dişli katsayısı	0,11 µ
Ters sürtünme katsayısı	0,13 µ
VKA-Test (DIN 51350) kaynak yükü	3.200 N
Kinematik viskozite temel yağ (+40°C DIN 51562)	180 mm ² /s
Damlama noktası (IP 396)	+180 °C arası
İşlenmiş penetrasyon (DIN ISO 2137)	310 - 340 1/10 mm
Sıcaklık dayanımı	-20 ile 1.100 °C arası

Yüzeý ön işleme

Yüzeyleri WEICON Temizleyici S ile kirden ve yağdan arındırın.

İşleme

Kullanmadan önce iyice çalkalayın ve 15 cm'lik mesafeden eşit miktarda uygulayın. Vidalarda vida köküne kadar uygulamak önemlidir. Ürün özelliklerini korumak için Bakır Macunu diğer yağlar veya gres ile karıştırmayın. Bakır Macun yağlayıcılar ve greslerin yerini almaz.

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it