

# CA-Aktivatör Spreyi



parçaları basınçla birleştirin. Aktivatör Sprey boyanmış yüzeyleri ve termoplastik malzemeleri bozabilir! Uygulamadan önce yüzey yumuluğunu kontrol edin.

## Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

## Mevcut ambalaj boyutları:

12500150-39 CA-Aktivatör Spreyi 150 ml

## Heptan bazlı Contact Siyanoakrilat Yapıştırıcıların sertleşme süresini hızlandırır

Aktivatör WEICON Siyanoakrilat Yapıştırıcıların sertleşme sürecini hızlandırmaktadır.

Ahşap veya köpük gibi emici yüzeylere ve çinko galvanizli metaller gibi kimyasal olarak işlenmiş yüzeylere uygulandığında aktivatörün etkinliği yaklaşık 1 dakikadır.

Emici olmayan yüzeylerde aktivatörün etkinliği 12 saate kadar sürmektedir.

Yüksek viskozlu WEICON Contact tipleri, geniş tabaka kalınlıklarında, emici ve gözenekli yüzeylerde, pasif malzemeler (Çinko kaplı metal parçaları gibi alkali yüzeyler) elverişsiz hava şartlarında (düşük sıcaklıklar, çok düşük nem < %30) kullanımı tavsiye ederiz.

## Teknik bilgiler

Ester tipi	etil
Nitelik	siyah
İşleme sıcaklığı	+10 ile +30 °C arası
Sıcaklık dayanımı	-55 ile +140 / yumuşama sıcaklığı +160 °C arası

## Yüzey ön işleme

Mükemmel bir yapışma elde etmek için yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Aktif hale gelmeden önce yüzeyleri kirden ve yağdan arındırın (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi ile). Önerilen işleme sıcaklığı + 10 ° C ile + 30 ° C arası. Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın.

## İşleme

Activator Spray'i yaklaşık 30 cm'lik mesafeden yapıştırılacak iki yüzeyden birinde yoğun bir şekilde püskürtün. Parçaları birleştirilmeden önce Aktivatör yaklaşık 30 saniye havalandırılmalıdır. Siyanoakrilat yapıştırıcıyı aktif olmayan yüzeye eşit ve yeterli miktarda uygulayın ve yapıştırılacak veya sabitlenecek

## Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de  
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae  
www.weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za  
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg  
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it