

## Teknik Bilgi Formu

Değiştirme tarihi:22.04.2021 - Sayfa1/1

## GMK 2510



**güçlü yapışma**  
**sürekli elastik**  
**ısıya dayanıklı**

GMK 2510 sürekli dinamik yük uygulanan tam yüzey ve kalıcı elastikiyet gerektiren yapıştırıcılar için polikloropren bazlı 2-bileşenli bir yapıştırıcıdır.

1 K.-kontakt yapıştırıcılara göre avantajı daha iyi bir yapışma gücü ve geliştirilen ısı dayanıklılığıdır.

GMK 2510 plastik, metal, tekstil ürünleri, deri, köpük kauçuk (Neopren), CSM (hipalon), yalıtım malzemesi, kaplanmış PU-malzemesi ahşap ve birçok plastik malzemeni hem kendi içlerinde hem de birbirleri ile yapıştırır.

WEICON GMK 2510 Polisitren köpüğü, Polietilen, Polipropilen, PVC yumuşak köpük ve PVC suni deri gibi malzemeler için uygun değildir.

## Teknik bilgiler

Temel	Polikloropren (CR)
Renk	siyah
Yoğunluk	0,85 g/cm <sup>3</sup>
Viskozite	1.500 mPa·s
Karışma oranı	100:7
Uygulama süresi (at +23°C/+73°F ve %50 hava bağıl nemi)	6 saat
Alan başına tüketim	150 - 300 g/m <sup>2</sup>
Buharlaştırma süresi	5 - 15 dk.
Nihai sertleşme	24 saat
İşleme sıcaklığı	+15 ile +35 °C arası
Raf ömrü	açılmamış ambalajında 12 ay
Sıcaklık dayanımı	-40 ile +80 arası, kısa süreli (yakl. 1 saat) +130 °C arası
IMPA-Kod	815239/40

## Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

## Yüzey ön işlemleri

Yapıştırılacak parçalar temiz, kuru tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır (WEICON Yüzey Temizleyici). Yüzeylerin pürüzlendirilmesi ile yapışma gücü etkili şekilde arttırılır.

## İşleme

"Ürünü kullanmadan önce iyice karıştırınız (sadece yapıştırıcı madde).

Yapıştırıcıyı ve bağlayıcıyı en az dört dakika iyi ve kabarcıksız şekilde uygulama spatulası ve ya mekanik karıştırıcı ile düşük devirde (maks. 500 U/dk.) birlikte homojen karışım elde edebilmek için karıştırılabilir (karıştırma oranı 100:7). Havalandırma süresinde ne kadar tüketilebiliyorsa o kadar karışım oluşturulmalıdır. Eşit miktarda fırça ve ya spatula ile (düz ve ya ince dişli şekilde) yapışması gereken iki yüzeye de

## Depolama

Oda sıcaklığında (+ 15 ° C ile + 25 ° C arası), kuru, sıkıca kapalı kutusunda raf ömrü: Açılmamış ambalajında 12 ay

## Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

## Mevcut ambalaj boyutları:

16200324 GMK 2510 324 g  
16200690 GMK 2510 690 g

## Aksesuarlar:

10953001 İşleme spatulası, kısa  
10953020 Spatula Flexy,

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de  
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae  
www.weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za  
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg  
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it