

# Pastan Koruma 2000 PLUS



Sıcaklık dayanımı	-50 ile +300 °C
ISSA-Kod	53.402.40/41

## Yüzey ön işleme

Yüzeyleri WEICON Yüzey Temizleyicisi ile kirden ve yağdan arındırın.

## İşleme

Pastan Koruma 2000 PLUS'ı oda sıcaklığında (yaklaşık + 20 ° C) yaklaşık 25 cm'lik bir mesafeden eşit miktarda çapraz hareketlerle 2 kat uygulayın. 1 ½ çapraz kampanada tüketim: 160 ml / m<sup>2</sup>.

## Depolama

Basıncılı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

## Özel korozyon ve hava koşullarına dayanıklı yüzey kaplaması

WEICON Rostschutz 2000 PLUS, demir III oksit (hematit) bazlı, özellikle korozyona ve hava koşullarına dayanıklı bir yüzey kaplamasıdır. Kireç benzeri bir düzenlemede yüksek saflıkta demir oksit pigmentleri kullanarak yüzeyin kalıcı, hava şartlarına ve suya dayanıklı koruması sağlanır.

Metalik yapıların veya sistemlerin aşırı çevresel ve hava etkilerine karşı uzun vadeli ve görsel olarak çekici bir şekilde korunacağı her yerde kullanılır. WEICON Rostschutz 2000 PLUS, salon ve çelik yapılar, demir korkuluklar, kafes direkleri, çitler, korkuluklar, balkon ızgaraları, panjurlar, dış lambalar ve özellikle korozyona eğilimli alanlarda kullanılabilir.

## Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

## Mevcut ambalaj boyutları:

11012400-39	Pastan Koruma 2000 PLUS 400 ml kömür-gri
11013400-39	Pastan Koruma 2000 PLUS 400 ml gümüş-gri

## Teknik bilgiler

Renk tonu	Antrasit / DB 703, gümüş grisi / DB 701
Uygulama alanı	İç ve dış
Birleştirici maddesi	Akrilik reçine
Pigment	katmanlı Hematit
Pigment saflığı	>% 90 demir oksit
Kuru filmde metal oranı yakl.	58 %
Özgül ağırlık	1,3 - 1,4 g/cm <sup>3</sup>
Tavsiye edilen primer	gerekli değildir
İşleme sıcaklığı	+5 ile +35°C arası, optimum +18 ile +25 °C arası
1.5 çapraz kaplamadaki tüketim	160 ml/m <sup>2</sup>
1.5 çapraz kaplamadaki tabaka kalınlığı	60 - 80 µm
Dokunabilecek şekilde kuruma	30 dk.
Tam sertleşmiş	24 saat
Üzerinin boyanabilir olması	24 saat
Aşınma dirençli evet/hayır	aşınmaya dirençli
Mandrel bükme testi DIN EN ISO 1519	kılcal çatlak yok
Üst kaplama	gerekli değildir
Raf ömrü	24 Ay

## Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it