

Teknik Bilgi Formu

Değiştirme tarihi:17.08.2020 - Sayfa1/1

Primer E 500



metal yüzeyler için

Silikonlar için özel- uygulama öncesi emici olmayan yüzeyleri yapıştırılmaya uygun hale getirmek için kullanılır, örn.: Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, pirinç, bakır, çinko, kalay ve emaye, seramik, cam ve ABS, sert PVC, PA 6.6 ve CTP gibi plastikler.

Teknik bilgiler

Temel	silikon reçine, solvent içerir
Karışımın yoğunluğu	0,78 g/cm³
M² (ml) başına tüketim	100 ml
Raf ömrü	6 Ay
İşleme sıcaklığı	+10 ile +25 °C arası
Yapıştırıcı uygulama süresi en geç	8 saat
Renk tonu	hafif sarımsı, şeffaf

WEICON Silikon A, F ve N - WEICON HT-300 - WEICON Black-Seal için uygundur

Yüzey ön işlemi

İşlem görececek yüzeyler temiz, kuru, toz ve yağdan arınmış olmalıdır (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi ile).

İşleme

WEICON Primer'i kullanmadan önce iyice çalkalayın ve temiz bir bez ile ince bir tabaka halinde sürün. Havalandırma sürelerine dikkat edin:

Primer M 100 min. 10 dk., maks. 24 saat
 Primer K 200 min. 10 dk., maks. 24 saat
 Primer S 300 min. 60 dk., maks. 4 saat
 Primer P 400 min. 10 dk., maks. 1 saat
 Primer E 500 min. 60 dk., maks. 8 saat

Sonraki yapıştırma belirtilen

Zaman aralığında yapılmalıdır. Havalandırma süresi çok kısa olmamalı. Daha uzun süre depolama süresi veya arada oluşan kirlenmelerde yapıştırılacak yüzeyler tekrar temizleyin veya Primer uygulayın. Bilinmeyen malzemeler için Uygunluk ve uyumluluk testi gereklidir.

Depolama

WEICON Primerler türüne göre açılmamış ambalajında, normal iklimde (+ 23 ° C ve % 50 bağıl nem) 6-12 ay depolanabilir.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

13558025

Primer E 500 250 ml

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özelliklerini sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG
 (Headquarters)
 Germany
 phone +49 (0) 251 9322 0
 info@weicon.de
 www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
 South Africa
 phone +27 (0) 21 709 0088
 info@weicon.co.za
 www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
 United Arab Emirates
 phone +971 4 880 25 05
 info@weicon.ae
 www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
 Singapore
 phone (+65) 6710 7671
 info@weicon.com.sg
 www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
 Canada
 phone +1 877 620 8889
 info@weicon.ca
 www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
 Czech Republic
 phone +42 (0) 417 533 013
 info@weicon.cz
 www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
 Turkey
 phone +90 (0) 212 465 33 65
 info@weicon.com.tr
 www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
 Spain
 phone +34 (0) 914 7997 34
 info@weicon.es
 www.weicon.es

WEICON Romania SRL
 Romania
 phone +40 (0) 3 65 730 763
 office@weicon.com
 www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
 Italy
 phone (+39) 0102924871
 info@weicon.it
 www.weicon.it