

Teknik Bilgi Formu

Değişirme tarihi:17.08.2020 - Sayfa1/1

Primer M 100**emici olmayan malzemeler için**

Emici olmayan metal yüzeylerin (alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, pirinç, bakır, çinko, teneke), plastiklerin (ABS, Katı PVC, PA 6.6, FRP, SMC, PUR), laklı yüzeylerin, enamelin, seramikğin ve camın ön işlemleri için.

Teknik bilgiler

Temel	Sentetik reçine, solventli
Karışımın yoğunluğu	0,79 g/cm ³
M ² (ml) başına tüketim	20 -40 ml
Raf ömrü	12 Ay
İşleme sıcaklığı	+10 ile +25 °C arası
Yapıştırıcı uygulama süresi en geç	24 saat
Renk tonu	renksiz şeffaf
IMPA-Kod	812982

Aşağıdaki ürünler için uygundur:

- WEICON Üretan
- WEICON Easy-Mix PU 90 ve PU 240
- WEICON Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık Malzemeleri (Silikonlar hariç)

Yüzey ön işlemleri

İşlem görece yüzeyler temiz, kuru, toz ve yağdan arınmış olmalıdır (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi ile).

İşleme

WEICON Primer'i kullanmadan önce iyice çalkalayın ve temiz bir bezle ince bir tabaka uygulayın. Tavsiye edilen havalandırma sürelerini dikkate alın:

- Primer M 100: minimum 10 dakika, maks. 24 saat
- Primer K 200: minimum 10 dakika, maks. 24 saat
- Primer S 300: minimum 60 dakika, maks. 4 saat
- Primer P 400: minimum 10 dakika, maks. 1 saat
- Primer E 500: minimum 60 dakika, maks. 8 saat

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Takip eden yapıştırma işlemi belirtilen süreler içinde yapılmalıdır. Havalandırma sürelerine dikkat edin, süreyi çok kısa kutmamayın. Uzun saklama süresi ya da tekrar oluşan kirlerde yapıştırılacak yüzeyleri tekrar temizleyin veya Primer uygulayın. Bilinmeyen malzemeler için, uygunluk ve toşerans testleri yapılmalıdır.

Depolama

WEICON Primerler türüne göre açılmamış ambalajında, normal iklimde (+ 23 ° C ve % 50 bağıl nem) 6-12 ay depolanabilir.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com.tr) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

13550125-39 Primer M 100 250 ml

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it