

Teknik Bilgi Formu

Değiştirme tarihi:17.08.2020 - Sayfa1/1

Üretan 80



sonra en az 24 ay boyunca saklanabilir. Açılan kaplar 6 ay içinde kullanılmalıdır.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

10518005-39 Üretan 80 0,5 kg

Aksesuarlar:

10953001 İşleme spatulası,
10953010 Karıştırma çubuğu (paslanmaz çelik),
10953020 Spatula Flexy,

Shore sertlik: A 80

WEICON Üretanlar 2 bileşenli poliüretanlardır ve oda sıcaklığında lastik gibi sert maddelerin -60°C'ye (-76°F) kadar düşen sıcaklıklarda bile esnek kalmalarını sağlar.

Teknik bilgiler

Temel	Poliüretan
Sertleşmeden sonra renk	açık bej
Karıştırma oranı (% ağırlık): Reçine/Sertleştirici	100:80
Karışımın yoğunluğu	1,00 g/cm ³
+25°C'de (77°F) viskozite Reçine/Sertleştirici	5.000/190 mPa·s
o+25°C'de (+77°F) karışımın viskozitesi:	2.000 mPa·s
O +20°C'de uygulama süresi (+68°F)	25 dk.
Yüksek mekanik yük Güç / çıkarılabilme süresi	12 -20 saat
Oda sıcaklığında nihai sertleşme	48* saat
ISO 37'ye göre MPa çekme mukavemeti	8,0 MPa
ISO 37'ye göre kırılma esnemesi	600 %
Yırtılmanın devamında direnç (kN/m):	15 kN/m
Shore sertlik A	80
Sıcaklık dayanımı	-60 ile +90 °C arası
ISSA-Kod	75.509.42
IMPA-Kod	812963

Yüzey ön işlemi ve ürünün işlenmesi ile ilgili bilgileri kullanma talimatında bulabilirsiniz. * Veya 24 saat sonra oda sıcaklığında + 4 saat 70 ° C

Depolama

WEICON Üretanlar oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayın. Açılmamış kutular +18 ile +25 ° C sıcaklıklarda teslim tarihinden

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının umum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it